Wi-Primer V-03

Primer / Vorstrich für nicht saugende Untergründe vor dem Abdichten

Anwendungsgebiete

Vorstrich mit haftverbessernder Wirkung
- für lackierte und pulverbeschichtete Oberflächen
- für glatte, nicht saugende Untergründe wie PVC und weitere Kunststoffe, Spezialglas, Keramik, Edelstahl
- zum anschliessenden Abdichten mit Dichtstoffen / Klebstoffen auf Basis von Silikon, Hybrid und Acryl

Produktvorteile

- reinigt und aktiviert die Klebefläche (Waschprimer)
- nicht filmbildend
- innen und aussen einsetzbar

Basis

Silane, lösemittelhaltig

Einschränkungen

Nicht geeignet für Kunststoffe, die leicht zu Spannungsrissen neigen wie z.B. PMMA (Acrylglas).
Bei heiklen Untergründen wie z.B. bei Kunststoffen, lackierten oder pulverbeschichteten Oberflächen vorher die Verträglichkeit zwischen Primer und Untergrund überprüfen (Lösemittel).
Zur Verfestigung von saugenden und porösen Untergründen bieten wir Ihnen Alternativen aus unserem Sortiment an.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln.
Den Primer mit einem Pinsel auftragen. Primer ablüften lassen.
Ablüftzeit einhalten. Das Lösemittel muss verdunstet sein. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder dicht verschliessen. Nicht direkt aus dem Gebinde arbeiten. Klebstoff / Dichtstoff innerhalb max. 24 h auftragen.

Hinweis: Der Primer hinterlässt sichtbare Spuren, daher ein Abdeckband verwenden.

Ablüftzeit

ca. 5 - 10 min (je nach Untergrund, Temperatur und Auftragsmenge)

Dichte

ca. 0.8 g/ml (nach DIN 53479)

Flammpunkt

ca. 12 °C

Verbrauch

ca. 50 ml/m^2 (je nach Auftragsmenge und Untergrund)

Aktivierung der Oberfläche

max. 24 h

Konsistenz

flüssig, streichbar

Verarbeitungstemperatur

von +10 °C bis +25 °C

Untergründe

Lackierte und pulverbeschichtete Oberflächen, PVC und weitere Kunststoffe, Spezialglas, Keramik, Edelstahl, Aluminium.

Wi-Primer V-03

Weitere Informationen

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Farbe **transparent-gelblich**

Artikel Nr.	**PV 1403.120**	120 ml	ME-Gebinde
Lieferform	**PV 1403.300**	300 ml	ME-Gebinde
	PV 1403.1000	1000 ml	ME-Gebinde

Haltbarkeit In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.