Wi-Primer V-11

Haftverbesserung von Klebebändern, lösemittelfrei, einfrierbeständig

Anwendungsgebiete

Haftverbessender Primer
- vor der anschliessenden Montage von selbstklebenden Produkten wie Acrylat-, Butyl- und Bitumen-Klebebändern
- vor dem Abdichten mit wässrigen Dichtstoffen
- ideal zum Vorstreichen von saugenden und porösen Untergründen

Produktvorteile

- lösemittelfrei (VOC-frei)
- kennzeichnungsfrei
- filmbildend
- hat eine gute Tiefenwirkung
- Anwendungen ab -8 °C auf komplett eisfreien Oberflächen möglich
- verfestigt den Untergrund

Basis

wässrige Acrylat-Polymerdispersion, lösemittelfrei (VOC-frei)

Einschränkungen

Nicht geeignet für den Einsatz im stehenden Wasser. Nicht tragfähige, lose, abbröckelnde Untergründe oder morsches Holz sind vorgängig zu sanieren.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln. Primer mit einem Pinsel oder Roller auftragen. Primer ablüften lassen. Ablüftzeit einhalten. Klebeband oder Dichtungsmasse erst auftragen, nachdem der Primer genügend abgebunden hat, d.h. wenn er transparent ist.
Eingedickter Primer kann mit etwas Wasser wieder verdünnt werden.
Im frischen Zustand lässt sich das Produkt leicht mit Wasser reinigen.
Gebinde nach Gebrauch sofort wieder dicht verschliessen.
Der Primer hinterlässt sichtbare Spuren, daher ein Abdeckband verwenden.

Ablüftzeit

ca. 30 min (je nach Untergrund, Temperatur und Auftragsmenge)

Dichte

ca. 1.04 g/ml (nach EN 542 bei +20 °C)

Verbrauch

ca. 100 g/m^2 (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch mehr)

Konsistenz

flüssig, streichbar (Viskosität = ca. 2'500 mPa.s)

Verarbeitungstemperatur

Primer: von +5 °C bis +35 °C
Untergrund und Umgebung: ab -8 °C (eisfrei)

Untergründe

Zement- und Gipsfaserplatten, Beton, Putz, Stein, Ziegel- und Kalksteinmauerwerk, Holz, Holzwerkstoffe, Weichfaserplatten (naturbelassen, hydrophobiert oder bituminös) etc. Bei nicht vorgenannten Materialien und Untergründen ist vorher die Eignung und Verträglichkeit des Produkts durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen.

Weitere Informationen

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Farbe	**transparent** (nach Aushärtung, vorher weisslich)
Artikel Nr.	**PV 1211.1000** 1000 g PE-Gebinde mit praktischem Schraubverschluss
Lieferform	Weitere Gebinde auf Anfrage.
Frostbeständigkeit	frostbeständig bis -26 °C (beim Transport)
Transport	keine Einschränkungen nach ADR/SDR
Haltbarkeit	In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.