Wikofix® BBA 46

Butylband ALU-kaschiert, selbstklebend, diffusionsdicht

Anwendungsgebiete

Wikofix BBA 46 ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband mit einer Dicke von 0.8 mm, dauerhaft kaschiert mit einer glatten, aluminiumfarbigen Schutzfolie und ist vielseitig einsetzbar:

- zur Dachsanierung von Steil- und Flachdächern mit Blechabdeckungen (Firstziegeln, Schornsteinen, Schalungen im Kehlbereich)
- im Klima-, Lüftungs- und Metallbau (Rohre für Ventilationssysteme, wärmeisolierte Rohre, Dachrinnen und Abflussrohre)
- für Abdichtungen im Fassadenbereich (Verandas, Wintergärten, Gewächshäusern, Wohnwagen, Glasanschlüsse in Metallkonstruktionen)
- ideal für Baubereich, Isolationsbereich, Industrie

Produktvorteile

- wasserdampfdiffusionsdicht
- selbstklebend
- hohe Anfangshaftung
- dauerplastisch
- gute Anpassungsfähigkeit auch an unebene Oberflächen
- funktionell
- keine Korrosionsgefahr
- lösemittelfrei
- bitumenfrei

Basis

Butylkautschuk mit aluminiumfarbiger Schutzfolie.

Einschränkungen

Butylkautschuk-Klebebänder sind empfindlich gegenüber Lösungsmitteln. Bei Verwendung zur Abdichtung gegen Wasser ist die Möglichkeit von stehendem Wasser auf dem Dichtband auszuschliessen.
Zum dauerhaften Schutz vor UV-Strahlen und vor Verwitterung wird eine Abdeckung empfohlen.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Saugende und poröse Untergründe vorstreichen mit Wi-Primer V-12 oder Wi-Primer V-01. Nicht saugende Oberflächen reinigen mit Wisaclean R 216 oder Wisatyp TL 16.

Abdeckfolie sorgfältig abziehen und Butylband unter leichtem Pressdruck auf den Untergrund ankleben, vorzugsweise mit einem Andruckroller. Luftblasen, Falten und Knicke vermeiden, möglichst mit Sorgfalt ausrollen. Querverlegungen im Dachbereich sind zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schneelasten).

Um einen möglichen Verlust der Klebekraft zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass das Band nach dem Verlegen an den Konturen des Untergrundes haftet. Wenn die Bänder gestossen werden, auf eine Überlappung von mindestens 5 cm achten.

Dicke

ca. 0.8 mm

Klebkraft

100 % nach ca. 24 h

Festkörperanteil	100 %
Wasserdichtheit	erfüllt EN 1928, intern
Wasserdichtheit nach Alterung	erfüllt EN 1928 und EN 1847, intern
Weiterreisswiderstand	≥40 N nach EN 12310-2, intern
µ-Wert	≥300.000 nach 1931, intern (Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl)
Bruchdehnung	≥20 % nach EN 12311-2
Zugfestigkeit	ca. 90 N/mm^2 nach ASTM D 882
Scherkraft 180 °	≥11 N/10 mm nach ASTM D 3330
Brandverhalten	Brandklasse E gemäss EN 11925-2 und EN 13501-1, intern
Temperaturbeständigkeit	von -20 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen +5 °C bis +30 °C
Überstreichbarkeit	Überstreichbar mit geeigneten Farben. Auf das Produkt aufgetragene Farben (auch Putze, Klebstoffe etc.) müssen mit Butyl chemisch verträglich sein. Es empfiehlt sich, vor der Anwendung die Kompatibilität mit den betreffenden Farben zu testen. Aufgrund der plastischen Eigenschaften von Butyl kann es zu Rissen in der Farboberfläche führen, da das Butyl deutlich weicher ist als die Farbe.
Farbe	Abdeckfolie: **aluminumfarbig** Butyl: **grau**

Standard-Lagerdimensionen

Breite	MOQ*	VEH (Versandeinheit)	Artikel Nr.
50 mm	10 m	20 x 10 m = 200 m	BBA 46.050.10
75 mm	10 m	10 x 10 m = 100 m	BBA 46.075.10
100 mm	10 m	10 x 10 m = 100 m	BBA 46.100.10
150 mm	10 m	5 x 10 m = 50 m	BBA 46.150.10
200 mm	10 m	5 x 10 m = 50 m	BBA 46.200.10

***MOQ** = Mindestbestellmenge (1 Rolle)

Weitere Breiten von 10 mm bis 1000 mm oder andere Rollenlängen bei entsprechenden Mengen sind auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen

isopin

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.