Wikofix® BBV 48

Premium VLIES-Butylband mit vollflächig 2 mm Butylkleber, leicht ablösbarer Abziehfolie, diffusionsdicht, überputz- und überstreichbar

Anwendungsgebiete

Wikofix BBV 48 ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband mit einer Dicke von 2 mm, mit einem synthetischen Vlies kaschiert und vielseitig einsetzbar:

- zum abdeckenden Abdichten von Konstruktions- und Anschlussfugen
- für Abdichtungen im Fassadenbereich
- zur Dachsanierung von Steil- und Flachdächern mit Blechabdeckungen (Firstziegeln, Schornsteinen, Schalungen im Kehlbereich)
- im Klima-, Lüftungs- und Metallbau wie auch im Sanitärbereich (Rohre für Ventilationssysteme, wärmeisolierte Rohre, Dachrinnen und Abflussrohre)
- zum Kleben und Abdichten zwischen Dampfbremsen / Dampfsperren und Mauerwerk
- für Abdichtungen im Fassadenbereich, Tür- und Fensteranschlussfugen innen, Dachfenster, Vordächer, Sheddächer, Kaminverwahrungen, Garagen, Gewächshäusern, Wohnwagen, Mauerrissen
- ideal für Baubereich, Isolationsbereich, Neubau, Fensterbau, Türen, Industrie

Produktvorteile

- wasserdampfdiffusionsdicht
- überputzbar, überstreichbar
- permanent klebend
- dauerplastisch
- gute Anpassungsfähigkeit auch an unebene Oberflächen
- lösemittelfrei, bitumenfrei
- hervorragende Verarbeitung
- keine Korrosionsgefahr
- funktionell, sofort funktionsfähig
- das Vlies ermöglicht es dem Produkt, sich der Form des Untergrunds anzupassen und dessen leichte Bewegungen auszugleichen
- alterungsbeständig
- hohe Anfangshaftung
- selbstklebend
- bitumenverträglich
- entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5
- innen und aussen einsetzbar

Basis

Butylkautschuk (lösemittelfrei- und bitumenfrei), kaschiert mit einem Polyestervlies

Einschränkungen

Zum dauerhaften Schutz vor UV-Strahlen und vor Verwitterung wird eine Abdeckung empfohlen. Butylkautschuk-Klebebänder sind empfindlich gegenüber Lösungsmitteln.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Saugende und poröse Untergründe vorstreichen mit Wi-Primer V-12 oder Wi-Primer V-01. Nicht saugende Oberflächen reinigen mit Wisaclean R 216 oder Wisatyp TL 16.

Abdeckfolie sorgfältig abziehen und Butylband unter leichtem Pressdruck auf den Untergrund ankleben, vorzugsweise mit einem Andruckroller. Luftblasen, Falten und Knicke vermeiden, möglichst mit Sorgfalt ausrollen. Querverlegungen im Dachbereich sind zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schneelasten).

Um einen möglichen Verlust der Klebekraft zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass das Band nach dem Verlegen an den Konturen des Untergrundes haftet. Wenn die Bänder gestossen werden, auf eine Überlappung von mindestens 5 cm achten.

Dichte ca. 1.2 g/cm^3

Festkörperanteil 100 %

Dicke ca. 2 mm

Shore Härte 00 ca. 55

Klebkraft 100 % nach ca. 24 h

Temperaturbeständigkeit ab -40 °C bis +100 °C

Verarbeitungstemperatur empfohlen ab +5 °C bis +30 °C

UV-Beständigkeit max. 6 Monate

Witterungsbeständigkeit max. 6 Monate (frei bewitterbar)

Überstreichbarkeit Die Vliesbänder sind gut überputzbar und überstreichbar. Auf das Produkt aufgetragene Farben (auch Putze, Klebstoffe etc.) müssen mit Butyl chemisch verträglich sein. Es empfiehlt sich, vor der Anwendung die Kompatibilität mit dem betreffenden Putz und Farbe zu testen.
Aufgrund der plastischen Eigenschaften von Butyl kann es zu Rissen in der Farboberfläche führen, da das Butyl deutlich weicher ist als die Farbe.

Farbe **grau**

Standard-Lagerdimensionen

Breite	Dicke	Versandeinheit	Artikel Nr.
100 mm	2 mm	2 x 18 m = 36 m	BBA 47.10025

***MOQ** = Mindestbestellmenge (1 VEH)

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Weitere Informationen Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Haltbarkeit In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.