Technisches Merkblatt

Wikofix® DSK 88

Transferklebeband; hauchdünnes, doppelseitig selbstklebendes Montageband, kraftvoll klebend und vielseitig im Einsatz

Anwendungsgebiete

Transferklebeband der obersten Klasse mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

- insbesondere für Folien, elastische Materialien (auch grosse Teile) oder harte Kleinteile
- für die «Selbstklebeausrüstung» von Holz, Kunststoff, Metall, usw. von Holz, Kunstoffen, Metall etc.
- ideal für Handwerk und Industrie

Produktvorteile

- doppelseitig selbstklebend
- sehr gute Alterungs-, Schwitzwasser-, Weichmacher- und Temperaturbeständigkeit
- hohe Klebkraft
- gute Scherfestigkeit
- transparent
- feuchtigkeitsunempfindlich
- erfüllt die Anforderungen gemäss DIN EN ISO 846:2019 nach Verfahren A (Widerstandsfähigkeit gegen Pilze) und Verfahren C (Widerstandsfähigkeit gegen Bakterien)
- erfüllt die Anforderungen der VDI 6022(1):2018 für RLT-Anlagen

Basis

Klebstoffträger:	Polyesterfolie
Klebstoff:	UV-vernetzer Hot-Melt-Klebstoff auf Acrylat-Basis
Zwischenfolie:	gelbes Silikonpapier

Einschränkungen

Auf Grund der geringen Dicke nur beschränkt spannungsausgleichend. Ggf. elastischen Montageklebstoff oder geeignetes, dickeres Klebeband verwenden, z.B. Wikofix SKB 490 Spiegelklebeband.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub- und fettfrei sein.
Klebeband passgenau auf den Untergrund kleben, Abdeckfolie abziehen und zweites zu verbindendes Teil unter ausreichendem Pressdruck auf das Band fixieren.

Temperaturbeständigkeit

ab -30 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +150 °C (Klebstoff)

Klebekraft

min. 15 N/25 mm (nach DIN 1939-C)

Scherfestigkeit

min. 70 N/cm² (dynamisch, Hausmethode)

Banddicke

ca. 0.14 mm (nach ISO 845)

Weitere Informationen

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Farben

transparent

Wikofix® DSK 88

Standard-Lagerdimensionen

Artikel Nr.	Breite	Rollen	Karton à
DSK 88.06	**6 mm**	50 m	2500 m
DSK 88.09	**9 mm**	50 m	1650 m
DSK 88.12	**12 mm**	50 m	1250 m
DSK 88.15	**15 mm**	50 m	1000 m
DSK 88.19	**19 mm**	50 m	750 m
DSK 88.25	**25 mm**	50 m	600 m
DSK 88.30	**30 mm**	50 m	500 m
DSK 88.38	**38 mm**	50 m	400 m
DSK 88.50	**50 mm**	50 m	300 m

gut zu wissen…

Alle Rollen sind einzeln verpackt!

Sonder-Dimensionen

Weitere Breiten von 6 bis 1000 mm oder andere Rollenlängen bei entsprechenden Mengen möglich.

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.