Wikofix® LS 310

Instant Leichtspachtel aus der Kartusche; zeitsparend, ultraleicht, nahezu schwundfrei, schleifbar, überstreichbar

Anwendungsgebiete

Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für den Innenbereich um in nur einem Arbeitsgang Löcher, Scheinfugen und Risse zu füllen sowie Unebenheiten zu glätten

- eignet sich speziell für den Trockenbau; zum Ausfüllen der Spalten bei Gipsplatten vor dem Überstreichen oder Tapezieren
- zum Ausfüllen und Abdichten von Anschlüssen und Rissen an Wänden, Decken und Mauerwerk
- zum Ausbessern und Spachteln von Wänden und Decken
- ideal für Maler, Gipser, Innenausbau

Produktvorteile

- praktisch schwundfrei
- Auftragsstärke bis 15 mm und mehr möglich
- sehr schnell trocknend
- schnell überstreichbar und tapezierbar
- top Haftung auf saugenden Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Gips, Gipsplatten, Holzwerkstoffen und Polystyrolschaum (PS)
- ultraleicht
- gute Wärmedämmeigenschaften
- hervorragende Verarbeitung
- gute Verträglichkeit mit Dispersionsfarben
- leicht flexibel (für eine Spachtelmasse)
- gesteigerte Lagerfähigkeit in der Kartusche
- ein Entsorgen von eingetrockneten Gebinden entfällt
- auf Wasserbasis
- lösemittelfrei (VOC-frei)
- erfüllt GEV-Emicode EC 1 Plus
- praktisch geruchlos
- schleifbar

Basis

Acrylat-Dispersion (physikalisch trocknend) in Verbindung mit sehr leichten Füllstoffen und weiteren Hilfsstoffen.

Einschränkungen

Das Produkt ist KEIN Dichtstoff und ist nicht elastisch.
Nicht geeignet für den Einsatz im stehenden Wasser und bewegte Fugen.
Hierfür verweisen wir auf unsere vielseitige Dichtstoff-Palette.
Nicht empfohlen für den Aussenbereich.

Reinigungsmittel

Wisatyp TL 16 zur Reinigung der nicht saugenden Haftflächen und von frischen Produktresten.
Frischer Dichtstoff lässt sich auch mit einem feuchten Tuch entfernen.
Hände mit Wasser und Seife waschen.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen tragfähig, leicht saugend, trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht saugende Oberflächen reinigen mit Wisatyp TL 16.
Behandelte und nicht saugende Oberflächen mit einer Haftprobe prüfen.

In den meisten Fällen lässt sich mit Wi-Primer V-03 eine Haftverbesserung erzielen.

Es empfiehlt sich die Ränder mit Abdeckband abzukleben.

Den Füllstoff auftragen und vor der Hautbildung mit einem geeigneten Spachtel glätten. Kein wässriges Glättmittel verwenden.

Abdeckbänder sind sofort nach dem Einspritzen und Glätten zu entfernen.

Bei Bedarf kann der getrocknete Füllstoff geschliffen werden (ca. nach 8 h).

Dichte	ca. 0.6 g/ml (nach ISO 1183-1); ultraleicht
pH-Wert	ca. 8
Konsistenz	pastös, standfest
Hautbildung	ca. 5 min bei Normalbedingungen (+23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Volumenschwund	praktisch schwundfrei
Standvermögen	<2 mm (nach ISO 7390)
Überstreichbarkeit	Nach vollständiger Trocknung gut überstreichbar mit den meisten wässrigen und synthetischen Farben (ausgenommen Mineralfarben). Es empfiehlt sich, vor der Anwendung die Kompatibilität mit den betreffenden Farben zu testen.
Abbindezeit	sehr schnell trocknend (stark abhängig von Temperatur, Auftragsmenge, Material, Feuchtigkeit, Schichtdicke und Saugfähigkeit des Untergrundes)
Ausbesserung	Ausbesserungsmöglichkeit mit dem gleichen Material
Temperaturbeständig	-20 °C bis +75 °C (nach vollständiger Trocknung)
Untergründe	Gipsfaserplatten, Putz, Abrieb, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Stein, Keramik, Holzwerkstoffe, vorbehandelte Metalle, diverse Kunststoffe wie PVC-hart, Polystyrol und viele weitere bauübliche Werkstoffe. Bei weiteren Oberflächen sind Eigenversuche notwendig.
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C (frostempfindlich während der Abbindezeit)
Frostbeständigkeit	bedingt frostbeständig bis -15 °C (beim Transport)
Zertifikate / Normen	▪ GEV-EMICODE EC 1 Plus ▪ EN 13963: 1A
Weitere Informationen	Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.
Artikel Nr. / Farbe	**LS 310 weiss** - Kartusche à 310 ml **LS 310.600 weiss** - Schlauchbeutel à 600 ml

Lieferform	Karton zu 12 Kartuschen à 310 ml Karton zu 12 Schlauchbeuteln à 600 ml
Haltbarkeit	In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.