


## Kleb- und Dichtmasse auf Basis von Bitumen mit ausgezeichneter Flexibilität für wasserdichte Abdichtungen, speziell im Dachbereich

<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Wikoplast Bitumen Plus wird vorzugsweise eingesetzt zum wasserdichten Abdichten von Kuppeln, Aufkantung, Oberlichtern, Schornsteine, Lüftungsröhre, Dachrinnen etc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ zum Kleben und Abdichten auf bituminösen Untergründen</li><li>▪ zum Abdichten von Dachabdeckungen, Dachbahnen, Dachrandabschlüssen und Dämmplatten*</li><li>▪ auch für Notreparaturen zum Abdichten von Lecks</li><li>▪ ausserdem zum Abdichten von Stössen, Rissen und Übergängen an Blech, Metall, Mauerwerk, Beton, Faserzement und vielen weiteren Untergründen</li><li>▪ ideal für Dachbau und Baugewerbe (im Aussenbereich)</li></ul>
<b>Produktvorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stärken im Vergleich zu herkömmlichen Bitumen-Dichtungsmassen:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ weicher und plastoelastischer</li><li>➤ kann sogar unter Wasser aufgetragen werden</li></ul></li><li>▪ bitumenverträglich</li><li>▪ gute Wasserbeständigkeit</li><li>▪ plastisch, ausgezeichnete Flexibilität und Zähigkeit</li><li>▪ gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit</li><li>▪ nicht abtropfend</li><li>▪ spachtelbar</li><li>▪ lange Haltbarkeit</li><li>▪ gute Haftung auf den meisten, sogar nassen Untergründen; Notreparaturen bei Regen möglich</li></ul>
<b>Basis</b>	<p>Bitumen, SBS-Elastomere und Harz; der Dichtstoff vernetzt sich nach dem Ausspritzen physikalisch durch das Verdunsten des Lösemittelanteils zu einer plastischen Masse.</p>
<b>Einschränkungen</b>	<p>Nicht geeignet für EPDM, Polystyrolschaum (EPS/XPS), Naturstein (Fleckenbildung möglich), Dehnungsfugen, Lebensmittelbereich, und Aquarien.</p> <p>* Nicht geeignet für Dämmplatten, die nicht lösemittelbeständig sind. Bei Kunststoffen ist vorgängig die Lösemittelverträglichkeit zu überprüfen.</p>
<b>Reinigungsmittel</b>	<p>Wisaclean R 216 zur Reinigung der nicht saugenden Haftflächen und von frischen Produktresten. Hände mit Wasser und Seife waschen.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Während der Verarbeitung und Aushärtung für eine gute Belüftung sorgen. Die Haftflächen müssen tragfähig, staub- und fettfrei sein. Nicht saugende Oberflächen reinigen mit Wisaclean R 216. Behandelte und nicht saugende Oberflächen mit einer Haftprobe prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beim Kleben von Dachabdichtungsbahnen ist eine Überlappung von min. 10 cm einzuhalten.</li><li>▪ Beim Spachteln von mehr als 4 mm Dicke, ist mehrlagig zu arbeiten und dazwischen eine Trocknungszeit von min. 24 h einzuhalten.</li></ul>

Das Produkt hat sofort nach dem Auftragen eine gewisse Funktionsfestigkeit. Die Klebkraft ist nach vollständiger Trocknung am höchsten.

<b>Dichte</b>	ca. 1.21 g/ml
<b>Feststoffgehalt</b>	ca. 83.5 %
<b>Konsistenz</b>	pastös, spachtelbar
<b>Verbrauch</b>	ca. 300 ml/m <sup>2</sup>
<b>Schwund</b>	ca. 16.5 %
<b>Aushärtezeit</b>	ca. 12 h (mehrere Tage bei grösseren Schichtdicken)
<b>Überstreichbarkeit</b>	Nicht empfohlen!
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +5 °C bis +30 °C
<b>Ausbesserung</b>	Ausbesserungsmöglichkeit mit dem gleichen Material
<b>Untergründe</b>	Bitumenhaltige Untergründe, Metalle, bauübliche Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Holz, Glas und andere lösemittelverträgliche Untergründe. Bei weiteren Oberflächen sind Eigenversuche notwendig.
<b>Weitere Informationen</b>	 Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.
<b>Artikel Nr. + Farbe</b>	<b>BP 2606 schwarz</b> - Kartusche à 300 ml
<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit à 12 Kartuschen à 300 ml
<b>Haltbarkeit</b>	In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 36 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

**Sicherheit und Entsorgung:** Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

**Zur Beachtung:** Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter [www.wisabax.ch/agb.html](http://www.wisabax.ch/agb.html). © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.