


## Schalungs- und Abdichtungsband aus weichem, offenporigem Polyurethanschaum, einseitig selbstklebend

<b>Anwendungsgebiete</b>	Besonders anschmiegsames vielseitiges Dichtungsmaterial <ul style="list-style-type: none"><li>▪ für Verschalungen von Betonelementen</li><li>▪ für die Abdichtung, Isolierung, Schalldämmung und Polsterung</li><li>▪ als Hinterfüllmaterial</li><li>▪ geeignet als guter Schutz gegen Zugluft, Staub und Lärm</li><li>▪ für Handwerk und Industrie</li></ul>
<b>Produktvorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ einseitig selbstklebend</li><li>▪ sehr weich, stark komprimierbar</li><li>▪ chemisch neutral</li><li>▪ ungetränkt</li><li>▪ offenzellig, feinporig</li><li>▪ gute Temperaturreistenz</li><li>▪ blutet nicht aus und eignet sich hervorragend zum anschliessenden Versiegeln mit Silikon-, Hybrid- und weiteren Dichtstoffen</li><li>▪ gute Weichmacherbeständigkeit</li></ul>
<b>Basis</b>	Schaumstoff: Polyurethan-Ester-Schaumstoff Klebstoff: Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei Abdeckfolie: silikonisierte LDPE-Folie
<b>Einschränkungen</b>	Nicht UV-beständig, neigt im Alter zur Vergilbung und Versprödung. Nicht geeignet für den Glasbau.
<b>Verarbeitung</b>	Der Untergrund muss fest, trocken, staub- und fettfrei sein. Abdeckfolie vorsichtig abziehen und Klebeband unter ausreichendem Pressdruck auf den Untergrund kleben.
<b>Dichte</b>	ca. 30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Stauchhärte</b>	ca. 4 kPa bzw. 0.4 N/cm <sup>2</sup> bei 40% Stauchung (nach DIN 53577)
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30 °C bis +100 °C (Schaumstoff) -40 °C bis +100 °C (Klebstoff)
<b>Wärmeleitfähigkeit λ</b>	ca. 0.036 kcal/(h*m°C) bzw. ca. 0.042 W/(m*K)
<b>Brandverhalten</b>	brennbar, Klasse: B3 nach DIN 4102
<b>Weitere Informationen</b>	 <p>Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.</p>
<b>Farben</b>	<b>weiss, anthrazit</b>

## Standard- Lagerdimensionen

Artikel Nr. weiss	Artikel Nr. anthrazit	Dicke	Breite	Kartoninhalt
	SB 761215.5	12 mm	15 mm	20 x 5 m = 100 m
	SB 760420.10	4 mm	20 mm	15 x 10 m = 150 m
SB 720609.10	SB 760609.10	6 mm	9 mm	33 x 10 m = 330 m

Kleinstmögliche Bestellmenge: Folienverpackung zu 5 Rollen verschweisst

## Sonder-Dimensionen

Ab 3 Kartons sind sämtliche technisch machbaren Breiten von 6 - 1000 mm in folgenden Stärken möglich: 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 20 und 30 mm. Doppelseitig klebende oder nicht klebende Bänder sind auf Anfrage erhältlich.

## Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum.

**Zur Beachtung:** Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter [www.wisabax.ch/agb.html](http://www.wisabax.ch/agb.html). © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.