Wisatyp® RP 55

Stark anlösender PVC-Reiniger, Polier- und Glättmittel

Anwendungsgebiete

- zur Glättung von Kratzern und Schleifspuren auf folgenden nicht transparenten Materialien: PVC-hart, ABS
- als starker Reiniger für verschiedene, nicht transparente thermoplastische und duroplastische Kunststoffe (PMMA, PS – vorher Verträglichkeit testen)
- zur Reinigung von Oberflächen, die gegen das Lösemittel beständig sind (vorher Verträglichkeit testen)
- ausschliesslich für den professionellen Gebrauch durch von uns instruierte Fachkräfte (Kunststoff-Fensterbau, in Kunststoff verarbeitenden Fachbetrieben, Möbelindustrie etc.)

Produktvorteile

- mattgeschliffene Oberflächen erhalten wieder einen Glanz
- stark anlösend
- schnell trocknend
- hinterlässt keinen Film oder andere Substanzen

Basis

gemischte Monocarbonsäureester und aliphatische Ketone

Einschränkungen

- Nicht geeignet für lackierte Oberflächen, kaschierte Oberflächen und Kunststoffe, die leicht zu Spannungsrissen neigen wie z.B. PMMA (transparent).
- Zum Entfernen von Staub, Klebstoffrückständen der Schutzfolien sowie frischen PUR- und Silikonresten den nicht anlösenden Reiniger Wisaclean R 202 verwenden.
- Für Folgeschäden bei unsachgemässer Anwendung, namentlich bei wiederholter Anwendung nach der Fenstermontage, lehnen wir jede Haftung ab.
- Auf Grund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Mittel grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden.
- Nicht empfohlen zur Vorbereitung der Haftflächen vor dem Kleben (Kaltverschweissen). Wir bieten Ihnen mit unserem Sortiment Alternativen.

Eigenversuche

Auf Grund der vielen in der Praxis vorkommenden Oberflächen und Farbrezepturen sind Eigenversuche notwendig.

Verarbeitung

Die zu reinigende Oberfläche muss trocken sein.

Um das Eindringen von Oberflächenverschmutzungen ins Profil zu verhindern, ist eine vorangehende Reinigung mit dem nicht anlösenden Reiniger Wisaclean R 202 notwendig. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann in Ausnahmenfällen auch Wisaclean R 101 oder Wisaclean R 114 verwendet werden.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies, nicht färbendes Tuch, Baumwolle oder Zellstoff. Für diesen Zweck empfehlen wir Wisaclean Reinigungspapier RP 2033.12. Reinigungspapier, Tuch o.ä. regelmässig wechseln, um die Verschleppung von Schmutzresten zu verhindern.

Bei tiefen Kratzern wird die Oberfläche mittels Exenterschleifer (400er Körnung) geschliffen oder besser mittels Ziehklinge abgetragen. Es ist darauf zu achten, dass die Profiloberfläche nicht zu heiss wird (thermoplastische Kunststoffe). Daher Schleifvorgang ggf. zwischenzeitlich unterbrechen. Den Schleifstaub mit Wisaclean R 202 entfernen.

Anschliessend das Reinigungspapier REICHLICH mit Wisatyp RP 55 tränken. Die Oberfläche der ganzen Profillänge, in Profillängsrichtung, IN EINEM ZUG glätten. Das Poliermittel löst das PVC stark an. Daher kein Nachreiben oder sofortiges Wiederholen.

Bei Bedarf kann der Poliervorgang ausnahmsweise, NACH WIEDERDURCHHÄRTUNG (!!!) der Materialoberfläche, wiederholt werden. Frühestens nach ca. 5 min.

Bei der Verarbeitung vor direkter Sonnen- und UV-Strahlung schützen. Aufgrund der stark anlösenden Wirkung auf PVC-hart ist eine intensive Behandlung oder Einwirkzeit zu vermeiden.

Direkten Hautkontakt mit dem Reiniger vermeiden. Geöffnete Gebinde zur weiteren Lagerung dicht verschliessen. Für den stationären Einsatz haben sich unsere Sparanfeuchter bewährt (siehe Zubehör).

Ausschliesslich für den professionellen Gebrauch durch von uns instruierte Fachkräfte (Kunststoff-Fensterbau, in Kunststoff verarbeitenden Fachbetrieben, Möbel- und Werbeindustrie etc.).

Dichte
ca. 0.84 g/ml (bei 20 °C)

Konsistenz
flüssig

Verarbeitungstemperatur
ab +5 °C bis +30 °C

Flammpunkt
-4 °C

Transportbeschränkung
UN 1993 - Gefahrgut nach ADR, RID, ADN, IMDG, IATA
Kannen unterliegen speziellen Transportvorschriften.
Versand in der Schweiz: Dosen fallen unter die Limited Quantities Verordnung und können per Paketdienst geliefert werden.

Weitere Informationen
Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Artikel Nr. + Lieferform
PR 155.1000
Karton zu 10 Dosen à 1000 ml — Weitere Gebinde auf Anfrage.

Haltbarkeit
In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Zubehör	Artikel Nr.	Kurzbeschreibung
gut zu wissen…	**RP 2033.12**	**Wisaclean Reinigungspapier:** Weiss, weder fusselnd noch abfärbend, aus 100 % Zellstoff, zweilagig, perforiert, geprägt, stabil. Auf praktischen Kleinrollen. Lieferform = 12 Rollen zu ca. 210 Blatt à 33x20 cm (LxB)

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.