

Masse de collage et d'étanchéité à base de bitume avec une excellente flexibilité pour des scellements étanches à l'eau, en particulier dans le domaine de la toiture

Domaines d'application	Wikoplast Bitumen Plus est principalement utilisé pour l'étanchéité de coupoles, relevés, lanterneaux, cheminées, tuyaux d'aération, gouttières etc. ▪ pour le collage et l'étanchéité sur des supports bitumineux ▪ pour l'étanchéité des couvertures de toit, des membranes d'étanchéité, des fermetures de bord de toit et des panneaux d'isolation* ▪ également pour les réparations d'urgence pour colmater les fuites ▪ en outre, pour étancher les joints, les fissures et les transitions sur tôle, métal, maçonnerie, béton, fibrociment et de nombreux autres supports ▪ idéal pour construction de toitures et construction (à l'extérieur)
Avantages du produit	▪ points forts par rapport aux masses d'étanchéité bitumineuses traditionnelles : ➤ plus souple et plus plasto-élastique ➤ peut être appliqué même sous l'eau ▪ compatible avec le bitume ▪ bonne résistance à l'eau ▪ plastique, flexibilité et ténacité excellentes ▪ bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement ▪ ne s'égoutte pas ▪ spatulable ▪ longue durée de conservation ▪ bonne adhérence sur la plupart des supports, même mouillés; réparations d'urgence possibles lorsqu'il pleut
Base	Bitume, copolymères séquencés styrène-butadiène élastomères et résine; le mastic d'étanchéité réticule physiquement après l'extrusion par l'évaporation du solvant et forme une masse plastique.
Restrictions	Ne convient pas pour EPDM, polystyrène (EPS/XPS), pierre naturelle (possibilité de formation de taches), joints de dilatation, secteur alimentaire, et aquariums. * Ne convient pas pour les panneaux isolants qui ne sont pas résistants aux solvants. Pour les matières plastiques, il convient de vérifier au préalable la compatibilité avec les solvants.
Produits de nettoyage	Wisaclean R 216 pour le nettoyage des surfaces adhésives non absorbantes et des résidus de produit frais. Pour le lavage des mains, utilisez de l'eau et du savon.
Mise en œuvre	Veiller à une bonne aération pendant l'application et le durcissement. Les surfaces d'adhérence doivent être stables, exemptes de poussière et de graisse. Nettoyer les surfaces non absorbantes avec Wisaclean R 216. Vérifier les surfaces traitées et non absorbantes avec un test d'adhérence.

- Lors du collage de lés d'étanchéité de toiture, il faut respecter un chevauchement d'au moins 10 cm.
- En cas d'enduisage de plus de 4 mm d'épaisseur, il faut travailler en plusieurs couches et respecter un temps de séchage d'au moins 24 h entre les couches.

Le produit présente une certaine solidité fonctionnelle immédiatement après l'application. Le degré d'adhérence est maximal après séchage complet.

Densité	ca. 1.21 g/ml
Teneur en particules	ca. 83.5 %
Consistance	pâteux, spatulable
Consommation	ca. 300 ml/m ²
Retrait	ca. 16.5 %
Temps de durcissement	ca. 12 h (plusieurs jours pour les couches plus épaisses)
Possibilité de peindre	Non recommandé !
T température d'utilisation	à partir de +5 °C jusqu'à +30 °C
Réparation	possibilité de réparation avec le même matériau
Supports	Supports contenant du bitume, métaux, supports communément employés dans le bâtiment comme béton, maçonnerie, bois, verre et autres substrats compatibles avec les solvants. En cas d'autres surfaces, des essais personnels sont nécessaires.
Plus d'informations	 Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (lien vers le produit sur notre site web, fiche de données de sécurité, certificats, demandes spéciales, etc.) en consultant le code QR ISOPIN ci-contre.
Article n° + Couleur	BP 2606 noir - cartouche de 300 ml
Mode de livraison	Unité de Vente Conditionnée de 12 cartouches de 300 ml
Durée de conservation	Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de 36 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.