Wisaclean® R 101

Nettoyant PVC, légèrement dissolvant, testé et recommandé pour la préparation des surfaces d'adhérence avant le collage avec des colles PVC

Domaines d'application

Solvant nettoyant antistatique facilement soluble

- pour les profilés blancs en PVC rigide
- pour préparer les surfaces d'adhésion avant le collage avec des adhésifs de diffusion adaptés au PVC (soudage à froid)
- pour enlever les salissures et les marques tenaces sur le PVC blanc dur, après nettoyage préalable avec le Wisaclean R 202
- pour enlever les traces de crayon et de feutre, le ribage du métal, la rouille, les traces de peinture et de caoutchouc
- pour différentes matières non transparentes thermoplastiques et thermodurcissables
- exclusivement pour l'usage professionnel (construction de fenêtres en plastique, industrie etc.)

Avantages du produit

- légèrement dissolvant
- préparation optimale du PVC rigide avant le soudage à froid
- antistatique
- haut degré nettoyant
- à séchage rapide
- ne laisse pas de film ni d'autres substances
- la résistance aux intempéries des profilés en PVC nettoyés n'est pas affectée

Base

Esters d'acides monocarboxyliques mixtes

Restrictions

- Ne convient pas pour les surfaces laquées, les surfaces stratifiées et les matières plastiques qui ont tendance à se fissurer facilement sous l'effet des contraintes, comme p.ex. PMMA.
- Le nettoyant sans solvant Wisaclean R 202 permet d'éliminer la poussière, les résidus de colle des films de protection et les résidus frais de polyuréthane et de silicone.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs à une utilisation non conforme, notamment en cas d'utilisation répétée après le montage des fenêtres.
- Étant donné l'effet hygroscopique du PVC dissous, les solvants ne devraient en principe être utilisés que dans des conditions climatiques sèches.

Essais propres

En raison du grand nombre de surfaces et de formulations de couleurs utilisées dans la pratique, il est nécessaire d'effectuer ses propres essais.

Mise en œuvre

La surface à nettoyer doit être sèche et exempte de poussière. Sinon, pré-nettoyer le plastique avec le nettoyant non dissolvant Wisaclean R 202, surtout si la surface est très poussiéreuse.

Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon sec, non pelucheux et non décolorant, en coton ou en cellulose. A cet effet, nous recommandons le

papier de nettoyage Wisaclean RP 2033.12. Changer régulièrement le papier de nettoyage, le chiffon ou autre, afin d'éviter que les restes de saleté ne soient emportés.

Durant le traitement, protéger de la lumière directe du soleil et des rayons UV.

Le PVC dur étant légèrement soluble, il convient d'éviter les traitements intensifs ou le trempage.

En règle générale, il suffit d'essuyer la surface du matériau à nettoyer. En cas de contamination plus importante, le processus de nettoyage peut être répété après UN NOUVEAU DURCISSEMENT de la surface du matériau. Pour les travaux de polissage et de réparation, le produit de polissage à forte dissolution Wisatyp RP 55 est disponible.

Éviter tout contact direct de la peau avec le nettoyant. Les récipients ouverts doivent être fermés hermétiquement pour être conservés ultérieurement. Nos distributeurs économique de solvants Wisaclean ont fait leurs preuves pour une utilisation stationnaire (voir accessoires).

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Densité	ca. 0.90 g/ml (à 20 °C)
Consistance	liquide
Témperature d'utilisation	à partir de +5 °C jusqu'à +30 °C
Point d'inflammation	-4 °C
Restriction de transport	UN 1993 - marchandises dangereuses conformément à ADR, RID, ADN, IMDG, IATA Les bidons font l'objet d'une réglementation spéciale en matière de transport. Expédition en Suisse : Les flacons sont soumis au règlement sur les quantités limitées et peuvent être livrés par colis postal.
Certificats	La résistance aux intempéries des profilés en PVC nettoyés a été testée en combinaison avec la colle PVC Wisacoll TH 301 par l'institut d'essai officiellement reconnu pour les matières plastiques - Centre de plastique d'Allemagne du Sud à Würzburg - et a été jugée appropriée. Le rapport d'essai complet est disponible sur demande.
Plus d'informations	Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (fiche technique actuelle, fiche de données de sécurité, certificats, variantes du produit, etc.) en scannant le QR code ci-contre.

Fiche Technique

Wisaclean® R 101

www.wisabax.ch

Article n° + Mode de livraison	**PR 101.1000** Unité de Vente Conditionnée de 12 flacons en fer blanc de 1000 ml Autres emballages sur demande. **PR 101.10.** Bidons en fer blanc de 10 l L'envoi de bidons par la poste est interdit.

Accessoires	**Article n°**	**Brève description**
bon à savoir...	**TR 100.04**	**Distributeur économique de solvants Wisaclean :** récipient de sécurité de 4 litres pour l'utilisation stationnaire de nettoyants et de solvants non aqueux ▪ économie de solvants grâce à l'hydratation unilatérale ▪ protège l'homme et l'environnement (moins de vapeurs) ▪ économise du temps et de l'argent ▪ est amorti en peu de temps
	RP 2033.12	**Papier de nettoyage Wisaclean :** blanc, non pelucheux et non décolorant, 100 % cellulose, deux plis, perforé, gaufré, solide. En petits rouleaux pratiques. Forme de livraison = 12 rouleaux d'env. 210 feuilles à 33x20 cm (LxL)

Durée de conservation Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de au minimum 24 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.