

Primer / sottosmalto per supporti non assorbenti prima della sigillatura

Aree di applicazione	Primer con effetto di miglioramento dell'adesione ▪ per superfici laccate e verniciate a polvere ▪ per supporti lisci e non assorbenti come PVC e altre materie plastiche, vetri speciali, ceramica, acciaio inossidabile (inox) ▪ per la successiva sigillatura con sigillanti / adesivi a base di silicone, ibridi e acrilici
Vantaggi del prodotto	▪ pulisce e attiva la superficie adesiva (primer di lavaggio) ▪ non filmogeno ▪ utilizzabile sia all'interno che all'esterno
Base	silano, a base di solventi
Restrizioni	Non è adatto per le materie plastiche soggette a cricche da stress, come ad es. PMMA (vetro acrilico). Nel caso di supporti delicati come plastica, superfici verniciate o verniciate a polvere, verificare preventivamente la compatibilità tra il primer e il supporto (solventi). Offriamo alternative dalla nostra gamma di prodotti per il consolidamento di substrati assorbenti e porosi.
Lavorazione	Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il primer con un pennello. Lasciare evaporare il primer. Osservare il tempo di evaporazione. Il solvente deve essere evaporato. Richiudere ermeticamente il contenitore subito dopo l'uso. Non lavorare direttamente dal contenitore. Applicare la colla / il sigillante entro un massimo di 24 ore. Nota: Il primer lascia tracce visibili, quindi utilizzare un nastro protettivo.
Tempo di evaporazione	ca. 5 - 10 min (a seconda del substrato, della temperatura e della quantità di applicazione)
Densità	ca. 0.8 g/ml (secondo DIN 53479)
Punto di infiammabilità	ca. 12 °C
Consumo	ca. 50 ml/m ² (a seconda della quantità di applicazione e del substrato)
Attivazione della superficie	max. 24 h
Consistenza	fluido, verniciabile
Temperatura di lavorazione	da +10 °C fino a +25 °C
Substrati	Superfici laccate e verniciate a polvere, PVC e altre materie plastiche, vetri speciali, ceramica, acciaio inossidabile (inox), alluminio.

Ulteriori informazioni



Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.

Colore

trasparente-giallastro

N° Articolo

PV 1403.120

120 ml flaconi in alluminio

Modulo di consegna

PV 1403.300

300 ml flaconi in alluminio

PV 1403.1000

1000 ml flaconi in banda stagnata

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 12 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati. Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.