

Primer e attivatore per migliorare l'adesione prima dell'incollaggio e della sigillatura

Aree di applicazione	Attivatore con effetto di rafforzamento dell'adesione ▪ per supporti lisci, particolarmente <u>non assorbenti</u> come PVC, ABS, PC, VTR e altre materie plastiche ▪ per superfici laccate e verniciate a polvere ▪ per il successivo incollaggio e la sigillatura con ibridi elastici (MS polimero, STP, SMP) ma anche con sigillanti siliconici ▪ per migliorare la resistenza all'invecchiamento dell'adesivo su superfici minerali come calcestruzzo compatto, ceramica etc.
Vantaggi del prodotto	▪ pulisce e attiva la superficie adesiva (primer di lavaggio) ▪ non filmogeno ▪ utilizzabile sia all'interno che all'esterno
Base	sostanze tensioattive in solventi
Restrizioni	Non è adatto per le materie plastiche soggette a cricche da stress, come ad es. PMMA (vetro acrilico). Nel caso di supporti delicati come plastica, superfici verniciate o verniciate a polvere, verificare preventivamente la compatibilità tra il primer e il supporto (solventi). Per rinforzare il substrato, vi offriamo alternative dalla nostra gamma.
Lavorazione	Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il primer due volte su substrati non assorbenti utilizzando una carta di pulizia ben imbevuta, pulita e priva di pelucchi. Cambiare la carta di pulizia tra le due passate. Per le superfici assorbenti, usare un pennello invece della carta per pulire e non strofinare. Lasciare evaporare il primer. Osservare il tempo di evaporazione. Il solvente deve essere evaporato. Richiudere ermeticamente il contenitore subito dopo l'uso. Non lavorare direttamente dal contenitore. Applicare la colla / il sigillante entro un massimo di 90 min. Applicare il sigillante / adesivo solo dopo che il solvente è evaporato. Anche se il primer non è filmogeno, può lasciare tracce visibili.
Tempo di evaporazione	ca. 5 - 10 min a +20 °C (a seconda del substrato, della temperatura e della quantità di applicazione)
Densità	ca. 0.8 g/ml (secondo EN 542 a +20 °C)
Consumo	ca. 30 - 60 ml/m ² (a seconda della quantità di applicazione e del substrato)

Attivazione della superficie	max. 90 min
Consistenza	fluida, verniciabile
Temperatura di lavorazione	da +5 °C fino a +35 °C
Substrati	Superfici laccate e verniciate a polvere, PVC, ABS, PC, VTR, altre materie plastiche, alluminio, acciaio inossidabile (inox), calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pietra arenaria, laterizio, ceramica.
Ulteriori informazioni	 Ulteriori informazioni su questo prodotto (scheda tecnica aggiornata, scheda di sicurezza, certificati, varianti del prodotto, etc.) sono disponibili tramite il codice QR accanto.
Colore	incolore
N° Articolo	PV 1423.120 120 ml flaconi in alluminio
Modulo di consegna	PV 1423.300 300 ml flaconi in alluminio
	PV 1423.1000 1000 ml flaconi in alluminio
Shelf life	In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 12 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata). L'umidità rende il prodotto torbido e inattivo. Non utilizzare più il prodotto torbido.

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati.
Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.