

Nastro di raccordo per l'installazione di finestre interne, con elevata protezione dalla diffusione del vapore e con bordo autoadesivo

Aree di applicazione	▪ Wikofix-FBI sigilla l'interno della finestra, tra il telaio e la muratura, in modo permanente a tenuta di vapore; ideale per i giunti delle finestre secondo gli standard Minergie (standard svizzero per comfort, efficienza e protezione del clima) ▪ per lavori di assemblaggio; ideale per la conformità alla norma SIA 331 (CH) o alle attuali direttive di installazione RAL (DE) e DIN 4108-7 ▪ particolarmente adatto per nuova costruzione, costruzione di finestre, porte, settore di isolamento, costruzione in metallo, struttura a telaio in legno, intonacatori
Vantaggi del prodotto	▪ striscia di fissaggio autoadesiva su un lato; consente un'installazione semplice e completamente nascosta della cerniera della finestra su tutti i tipi di infissi (finestre in legno, PVC e metallo e loro combinazioni) ▪ durante i primi minuti, la striscia adesiva può essere nuovamente rimossa per le correzioni; la striscia adesiva sviluppa la sua forza adesiva completa solo dopo circa 10 - 20 min ▪ buona elasticità e flessibilità direzionale garantiscono l'assorbimento dei movimenti strutturali ▪ garantisce la tenuta permanente dei giunti di collegamento ▪ buona resistenza all'umidità ▪ garantisce un gradiente strutturalmente corretto del valore sd (interno più stretto di esterno) ▪ ottima lavorazione (anche a basse temperature) ▪ resistente agli alcali (intonaco fresco) e ai microrganismi ▪ può essere intonacato, rivestibile con il colore ▪ assenza di crepe nell'intonaco
Base	combinazione a 3 strati: tessuto a pelo / membrana funzionale / tessuto a pelo con striscia acrilica autoadesiva
Restrizioni	Non è adatto per l'uso in acqua stagnante.
Lavorazione	Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso. Pulire le superfici non assorbenti con Wisaclean R 216 o Wisatyp TL 16 (ad es. per telai di finestre). I supporti irregolari possono essere livellati anche con Wikoplast-HPW o Wikoplast-MSW. Tagliare il nastro Wikofix per finestre con un'eccedenza di 5 - 10 cm sulla parte esterna. Rimuovere la pellicola protettiva e premere con cautela la striscia di fissaggio autoadesiva sul retro della finestra, quindi ripetere l'operazione intorno alla finestra. Allineare e fissare l'elemento della finestra (a seconda del progetto, questa operazione può essere eseguita prima dell'applicazione del nastro adesivo per finestre).

Come materiale isolante per l'intercapedine consigliamo le nostre schiume di montaggio o il materiale di riempimento dei giunti SW 34 in lana di pecora al 100 %.

Il fissaggio delle pellicole al substrato solido della muratura viene effettuato con i nostri prodotti come Wikofix DFK 1277, Wikofix FK 1279, Wikoplast-HPW o Wikoplast-MSW.

Durante l'intero processo di installazione, è necessario rispettare le specifiche della pellicola adesiva e le istruzioni di installazione RAL per un'installazione a tenuta.

Grammatura	ca. 195 g/m ² (misurato senza strisce adesive)	
Forza di trazione massima	secondo EN 12 311-2 longitudinale: >450 N / 5 cm trasversale: >85 N / 5 cm	
Allungamento alla forza di trazione massima	secondo EN 12 311-2 longitudinale: >25 % trasversale: >100 %	Buona elasticità in direzione trasversale del nastro (assorbe i movimenti tra le strutture).
Resistenza alla pressione dell'acqua	>200 cm colonna d'acqua secondo DIN EN 20811	
Ermeticità all'aria	ermetico (secondo DIN 4108-7)	
sd-Wert	ca. 55 m (spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo) secondo DIN EN ISO 12 572	
Comportamento al fuoco	Classe fuoco B2 secondo DIN 4102-1 (normalmente infiammabile) Classe fuoco E secondo DIN EN 13 501-1	
Stabilità ai raggi UV	non applicabile (ambienti interni)	
Intonacabilità	dato su entrambi i lati	
Resistenza alla temperatura	da -30 °C fino a +80 °C	
Temperatura di lavorazione	raccomandato da +5 °C fino a +40 °C	
Ulteriori informazioni		Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.
Colore	rosa	

**Dimensioni standard
disponibili a stock**

Larghezza	MOQ*	Unità di vendita confezionata	N° Articolo
100 mm	40 m	3 rotoli da 40 m = 120 m	FBI 100.3x40
150 mm	40 m	2 rotoli da 40 m = 80 m	FBI 150.2x40
150 mm	25 m	4 rotoli da 25 m = 100 m	FBI 150.4x25

***MOQ** = quantità minima d'ordine (1 rotolo)

Su richiesta, sono possibili altre larghezze da 50 mm a 500 mm o altre lunghezze di rotolo con quantità corrispondenti.

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 24 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.