

Nastro adesivo in PE per la nastratura a tenuta d'aria di controlli del vapore, barriere al vapore e molte altre applicazioni; durevole - estensibile - aggressivamente autoadesivo

Aree di applicazione	Nastro adesivo a tenuta di vapore in polietilene estensibile per: ▪ mascheratura nell'area di sovrapposizione di due ritardatori di vapore / barriere al vapore all'interno ▪ incollaggio dei giunti e dei punti di penetrazione dei sottotetti e delle membrane per sottotetti all'esterno ▪ incollaggio e sigillatura nell'area di connessione con le superfici lisce* ▪ riparazione di piccoli fori o aree danneggiate sui ritardatori di vapore / barriere al vapore ▪ mascheratura ermetica su lucernari o semplicemente come nastro adesivo resistente * Wikofix DFK 1277 (permanentemente autoadesivo) o Wikofix FK 1279 (con adesione iniziale straordinaria) sono disponibili in cartucce da 310 ml o in sacchetti tubolari da 600 ml per l'incollaggio / sigillatura di strati di controllo del vapore su superfici ruvide e irregolari.
Vantaggi del prodotto	▪ leggera estensibilità (soprattutto in direzione trasversale) ▪ adesivo estremamente potente ▪ aderisce a temperature estremamente basse ▪ corrisponde a DIN 4108-7 ▪ buona resistenza all'invecchiamento ▪ utilizzabile sia all'interno che all'esterno
Base	Nastro: pellicola PE rinforzata ed estensibile con scrim (verde) Adesivo: dispersione acrilica, senza solventi Pellicola intermedia: carta siliconata gialla (70 µm)
Restrizioni	I giunti incollati non devono trovarsi in acqua stagnante e non devono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche permanenti.
Lavorazione	I substrati da incollare devono essere portanti, puliti, asciutti e privi di polvere e grasso. Questo vale anche e soprattutto se la pellicola viene tagliata su misura o entra in contatto con pavimenti polverosi. Fissare i ritardatori di vapore / le barriere al vapore in modo saldo, ma senza tensioni o pieghe. Tutte le sovrapposizioni della membrana e le connessioni con la muratura devono essere incollate o sigillate senza fughe utilizzando il nastro adesivo Wikofix DBK 58 (o uno dei due adesivi in fogli Wikofix DFK 1277 o Wikofix FK 1279). Assicurarsi che il nastro adesivo sia largo almeno 2 cm su ogni striscia. Premere sul nastro adesivo con uno strumento di distribuzione della pressione (spugna asciutta, rullo di pressione o simili). In questo modo si ottiene una distribuzione uniforme della forza sulla superficie dell'adesivo.

Se le pellicole / i fogli sono tesi a tensioni diverse, quando si applicano le sovrapposizioni possono comparire delle pieghe sotto il nastro adesivo. Iniziare sempre dal punto più profondo della penetrazione. Attaccare il nastro a questa zona rugosa non è una soluzione permanente, poiché tutti i nastri adesivi sono estensibili solo in misura limitata, se non del tutto, e si ritraggono.

In caso di pieghe, l'area critica deve essere coperta con diverse strisce adiacenti di nastro adesivo o resa piatta con un taglio di correzione e quindi riparata con Wikofix DBK 58. Nel caso di nastri di film larghi che vengono consegnati piegati, anche le pieghe richiedono una maggiore attenzione. Questi fogli devono essere tesi - ma non allungati - e lisci durante l'incollaggio.

In caso di utilizzo all'esterno, il nastro adesivo deve essere coperto da una copertura entro 3 mesi.

Forza di adesione	ca. 35 N/25 mm (secondo DIN EN 1939)
Quantità di applicazione	ca. 210 g/m ²
Spessore del nastro	ca. 0.3 mm (senza pellicola di copertura)
Temperatura di lavorazione	Raccomandato da ca. +5 °C fino a +40 °C, possibile da -10 °C; l'adesione iniziale diminuisce durante la lavorazione da -10 °C a 0 °C. Un'elevata solidità finale si ottiene solo dopo un tempo di contatto più lungo.
Resistenza alla temperatura	possibile da -40 °C fino a +80 °C
Resistenza ai raggi UV	max. 3 mesi
Ulteriori informazioni	 isopin Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.

Colore verde

Dimensioni standard disponibili a stock

Larghezza	MOQ*	Unità di vendita confezionata	N° Articolo
50 mm	25 m	20 rotoli x 25 m = 500 m	DBK 5850
60 mm	25 m	9 rotoli x 25 m = 225 m	DBK 5860

*MOQ = quantità minima d'ordine

Shelf life

Nella confezione originale chiusa, al riparo dalla luce diretta del sole, conservate in un luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C e con un'umidità ottimale tra il 40 % e il 60 %, la durata ufficiale di conservazione è 12 mesi dalla data di produzione.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.