

Adesivo per membrane privo di solventi per collegamenti ermetici tra freni vapore / barriere vapore e muratura; aderisce anche a supporti difficili come PE, PP, PA; autoadesivo e resistente al gelo

Aree di applicazione

- per l'incollaggio e la sigillatura tra i ritardatori di vapore / le barriere al vapore e la muratura secondo DIN 4108-7 / 4108-11 / SIA 180
- per l'incollaggio e la sigillatura a tenuta d'aria e di vento di nastri per finestre a tenuta di diffusione e di diffusione del vapore (nastri in lamina) nella costruzione di porte e finestre, come «Wikofix-FBA nastro per finestre ESTERNO» o «Wikofix-FBI nastro per finestre INTERNO»
- grazie all'adesione immediata a quasi tutti i substrati assorbenti comunemente utilizzati in edilizia, è possibile realizzare innumerevoli altri vincoli di tenuta e opere speciali, in particolare quelle conformi all'ordinanza sul risparmio energetico EnEV 2016
- anche per l'incollaggio di substrati non assorbenti su entrambi i lati con il metodo dell'incollaggio a contatto (ritardanti di vapore etc.)
- adatto per uso interno e in aree esterne protette dall'umidità
- ideale per involucro dell'edificio, nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, costruzione di finestre, artigianato e industria

Vantaggi del prodotto



- senza solventi
- ha emissioni molto basse, soddisfa il GEV-Emicode EC 1 Plus
- garantisce l'ermeticità dei giunti e delle terminazioni delle strutture dell'involucro; inbesondere die DIN 4108-11 (isolamento termico e risparmio energetico in edilizia - Parte 11: Requisiti minimi di resistenza dei giunti incollati con nastri adesivi e adesivi per la realizzazione di strati di tenuta all'aria)
- eccellente aderenza alla maggior parte dei substrati
- buona aderenza a substrati difficili da incollare come polietilene (PE), polipropilene (PP) o poliammide (PA), tessuto in pile e molti tipi di gomma
- buona resistenza all'invecchiamento => non infragilisce; rimane permanentemente plastoelastico dopo l'essiccazione
- elevata adesione iniziale; l'adesione aumenta continuamente durante il processo di essiccazione, né il fissaggio né il supporto sono necessari per i pezzi leggeri
- può essere utilizzato senza barra di pressione per i collegamenti in progetti di costruzione nuovi e di ristrutturazione (secondo DIN 4108-7)
- nonostante l'adesione immediata, rimane regolabile per un certo periodo di tempo dopo la giunzione
- non gocciolante
- ha un effetto riempitivo e colma le irregolarità
- a base d'acqua
- quasi inodore
- pH neutro, non corrosivo
- resistente al congelamento fino a -30 °C, resiste senza danni alle fredde notti invernali nel veicolo di montaggio

Base

dispersione di polimeri acrilici modificati (ad essiccazione fisica)

Restrizioni	Irresistente alla pioggia all'inizio della reticolazione; proteggere dalla pioggia battente nella fase di reticolazione iniziale. Non è adatto per l'uso in acqua stagnante come ad es. per il rivestimento di laghetti o per l'area della piscina, substrati contenenti olio e bitume, Teflon®, vetro, specchio, vetro acrilico, substrati cerosi, giunti mobili.
Agenti di pulizia	Wisaclean R 216 per la pulizia di superfici adesive non assorbenti e di residui di prodotto fresco. Coprire l'adesivo polimerizzato con tessuti imbevuti di solvente Wisatyp SA e lasciare reagire. Una volta ammorbidito, l'adesivo può essere rimosso. A seconda dello spessore della pellicola adesiva, ripetere il processo se necessario. Lavarsi le mani con acqua e sapone. L'adesivo fresco può essere rimosso anche con un panno umido.
Lavorazione	Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso. Pulire le superfici non assorbenti con Wisaclean R 216. Le superfici trattate e non assorbenti devono essere sottoposte a un test di adesione. I supporti non portanti, come l'intonaco friabile, devono essere riparati preventivamente. Il prodotto viene applicato su un lato a cordone di 4 - 8 mm di diametro, o più per le rientranze. Se necessario, è possibile anche l'applicazione in superficie con una spatola dentata. Affinché l'adesivo si asciughi rapidamente, almeno una delle superfici da incollare deve essere assorbente. In alternativa, per i substrati non assorbenti su entrambi i lati si può utilizzare l'incollaggio a contatto; quindi lasciare arieggiare le parti incollate mentre la colla si asciuga a sufficienza prima di unirle (ca. 16 - 20 h in ambiente privo di polvere). Premere le parti da incollare immediatamente o al più tardi entro 16 - 20 ore, ma senza esercitare una pressione troppo piatta (spessore dello strato almeno 1 mm). Per l'incollaggio dei ritardatori di vapore non è necessario alcun listello a pressione se le asole sono formate correttamente.
Densità	ca. 1.02 g/ml
Pellicola adesiva	permanentemente plastoelastico, autoadesivo
Consistenza	stabile, pastoso
Ritiro del volume	ca. 10 % volume (per substrati assorbenti fino a 20 % volume)
1ª Solidità funzionale	da subito
Solidità finale	da 48 h (a seconda dello spessore dell'applicazione, dell'assorbenza del substrato, della temperatura, dell'umidità del materiale e dell'umidità relativa)

Verniciabilità	Dopo la completa essiccazione, buona riverniciabilità con la maggior parte delle vernici all'acqua e sintetiche (esclusi i colori minerali). Si raccomanda di verificare la compatibilità con le vernici appropriate prima dell'uso.
Resistenza alla temperatura	da -30 °C fino a +80 °C (dopo la completa essiccazione)
Riparazione	Possibilità di riparazione con lo stesso materiale. I giunti adesivi allentati possono essere ricongiunti, se necessario, grazie alle proprietà autoadesive.
Substrati	Muratura, gesso, erosione, calcestruzzo, materiali in legno, varie materie plastiche, come PVC-duro, PE, PP, PA, polistirolo, metalli trattati e molti altri materiali comunemente utilizzati in edilizia. Per le altre superfici, è necessario eseguire i propri test.
Resistenza ai cicli di gelo / disgelo	fino a -30 °C (Transport)
Temperatura di lavorazione	da -5 °C fino a +30 °C (privo di ghiaccio) In caso di temperature del substrato inferiori a 0 °C, i fogli devono essere premuti una volta superata la linea di congelamento; ciò per ottenere una migliore adesione, in quanto vi è il rischio di intrappolamento dell'acqua.
Ulteriori informazioni	 Ulteriori informazioni su questo prodotto (scheda tecnica aggiornata, scheda di sicurezza, certificati, varianti del prodotto, etc.) sono disponibili tramite il codice QR accanto.
Certificati / Norme	▪ GEV-EMICODE EC 1 Plus ▪ DIN 4108-7 ▪ DIN 4108-11 ▪ SIA 180
N° Articolo / Colore	DFK 1177.600 blu chiaro - sacchetti tubolari da ca. 600 ml / 600 g Durante l'indurimento si verifica un cambiamento di colore: blu chiaro (ancora in stato umido) blu-transparente (quando completamente indurito)
Modulo di consegna	Unità di Vendita Confezionata da 12 sacchetti tubolari
Shelf life	In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è al minimo 24 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati.
Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.