

Nastro adesivo di trasferimento; nastro di montaggio autoadesivo, sottilissimo, biadesivo, con un adesivo potente e di uso versatile

Aree di applicazione	Nastro di trasferimento di alta qualità con versatili possibilità di applicazione ▪ soprattutto per pellicole, materiali elastici (anche le parti grandi) o piccoli elementi duri ▪ per la «finitura autoadesiva» di legno, plastica, metallo, etc. ▪ ideale per artigianato e industria
Vantaggi del prodotto	▪ autoadesivo bifacciale ▪ molto buona la resistenza all'invecchiamento, alla condensa, ai plastificanti e alla temperatura ▪ elevata forza adesiva ▪ buona resistenza al taglio ▪ trasparente ▪ insensibile all'umidità ▪ soddisfa i requisiti della norma DIN EN ISO 846:2019 secondo il metodo A (resistenza ai funghi) e il metodo C (resistenza ai batteri) ▪ soddisfa i requisiti della norma VDI 6022(1):2018 per gli impianti di climatizzazione
Base	Supporto adesivo: pellicola di poliestere Adesivo: adesivo hot melt a base di acrilato reticolato ai raggi UV Film intermedio: carta siliconata gialla
Restrizioni	Dato lo spessore ridotto, il livellamento delle sollecitazioni è limitato. Se necessario, utilizzare un adesivo di montaggio elastico o un nastro adesivo adeguato e più spesso, ad es. Wikofix SKB 490 nastro adesivo per specchi.
Lavorazione	Il supporto deve essere solido, asciutto e privo di polvere e grasso. Incollare il nastro adesivo esattamente sul substrato, rimuovere la pellicola protettiva e fissare la seconda parte da unire al nastro con una pressione sufficiente.
Resistenza alla temperatura	da -30 °C fino a +120 °C, per breve tempo fino a +150 °C (adesivo)
Forza di adesione	min. 15 N/25 mm (secondo DIN 1939-C)
Resistenza al taglio	min. 70 N/cm ² (dinamico, metodo fatto in casa)
Spessore del nastro	ca. 0.14 mm (secondo ISO 845)
Ulteriori informazioni	 Ulteriori informazioni su questo prodotto (scheda tecnica aggiornata, scheda di sicurezza, certificati, varianti del prodotto, etc.) sono disponibili tramite il codice QR accanto.
Colori	trasparente

**Dimensioni standard
disponibili a stock**

buono a sapere...

Tutti i rotoli sono
confezionati
singolarmente!

N° Articolo	Larghezza	Unità di vendita confezionata
DSK 88.06	6 mm	50 rotoli da 50 m = 2500 m
DSK 88.09	9 mm	33 rotoli da 50 m = 1650 m
DSK 88.12	12 mm	25 rotoli da 50 m = 1250 m
DSK 88.15	15 mm	20 rotoli da 50 m = 1000 m
DSK 88.19	19 mm	15 rotoli da 50 m = 750 m
DSK 88.25	25 mm	12 rotoli da 50 m = 600 m
DSK 88.30	30 mm	10 rotoli da 50 m = 500 m
DSK 88.38	38 mm	8 rotoli da 50 m = 400 m
DSK 88.50	50 mm	6 rotoli da 50 m = 300 m

Dimensioni speciali

Sono possibili altre larghezze da 6 a 1000 mm o altre lunghezze di rotolo con quantità adeguate.

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è al minimo 24 mesi dalla data di produzione.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.