

Stucco leggero istantaneo dalla cartuccia; risparmio di tempo, ultraleggero, praticamente senza ritiro, carteggiabile, verniciabile

Aree di applicazione

Stucco leggero pronto all'uso per interni, per riempire fori, giunti fittizi e crepe e per appianare le irregolarità in un solo passaggio

- particolarmente adatto per la costruzione a secco; per riempire gli spazi vuoti nel cartongesso prima della tinteggiatura o della posa della carta da parati
- per riempire e sigillare connessioni e fessure su pareti, soffitti e muratura
- per riparare e livellare pareti e soffitti
- ideale per imbianchini, intonacatori, settore della decorazione d'interni

Vantaggi del prodotto



- praticamente senza ritiro
- spessore dell'applicazione fino a 15 mm, può essere anche maggiore
- ad essiccazione molto rapida
- riverniciabile in breve tempo e rivestibile con carta da parati
- elevata aderenza ai substrati assorbenti come calcestruzzo, muratura, gesso, gesso, lastre di gesso, materiali in legno e polistirolo espanso (PS)
- ultraleggero
- buone proprietà di isolamento termico
- ottima lavorazione
- buona compatibilità con le vernici in emulsione
- leggermente flessibile (per un composto livellante)
- durata di conservazione prolungata nella cartuccia
- non è necessario smaltire i contenitori essiccati
- a base d'acqua
- senza solventi (senza COV)
- soddisfa il GEV-Emicode EC 1 Plus
- praticamente inodore
- carteggiabile

Base

Dispersione acrilica (ad essiccazione fisica) in combinazione con cariche molto leggere e altri additivi.

Restrizioni

Il prodotto NON è un sigillante e non è elastico.

Non è adatto per l'uso in acqua stagnante e giunti mobili. In questo caso ci riferiamo alla nostra versatile gamma di sigillanti.

Non è raccomandato per l'uso esterno.

Agenti di pulizia

Wisatyp TL 16 per la pulizia di superfici adesive non assorbenti e di residui di prodotto fresco.

Il sigillante fresco può essere rimosso anche con un panno umido.

Lavarsi le mani con acqua e sapone.

Lavorazione

Le superfici di incollaggio devono essere stabili, leggermente assorbenti, asciutte e prive di polvere e grasso.

Pulire le superfici non assorbenti con Wisatyp TL 16.

Le superfici trattate e non assorbenti devono essere sottoposte a un test di adesione.

Nella maggior parte dei casi, l'aderanza può essere migliorata con Wi-Primer V-03. Si consiglia di coprire i bordi con nastro per mascheratura.

Applicare lo stucco e lisciare con una spatola adatta prima che si formi la pellicola. Non utilizzare un lisciante acquoso.

I nastri di mascheratura devono essere rimossi immediatamente dopo la spruzzatura e la lisciatura.

Se necessario, lo stucco essiccato può essere carteggiato (ca. dopo 8 h).

Densità	ca. 0.6 g/ml (secondo ISO 1183-1); ultraleggero
Valore pH	ca. 8
Consistenza	pastoso, stabile
Formazione della pelle	ca. 5 min in condizioni normali (+23 °C, 50 % rel. umidità)
Ritiro del volume	praticamente senza ritiro
Capacità di stabilità	<2 mm (secondo ISO 7390)
Verniciabilità	Dopo la completa essiccazione, buona riverniciabilità con la maggior parte delle vernici all'acqua e sintetiche (esclusi i colori minerali). Si raccomanda di verificare la compatibilità con le vernici appropriate prima dell'uso.
Tempo di presa	ad essiccazione molto rapida (dipende fortemente dalla temperatura, dalla quantità di applicazione, dal materiale, dall'umidità, dallo spessore dello strato e dall'assorbimento del substrato)
Riparazione	possibilità di riparazione con lo stesso materiale
Resistenza alla temperatura	da -20 °C fino a +75 °C (dopo la completa essiccazione)
Substrati	Pannelli di gesso, gesso, erosione, muratura, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, pietra, ceramica, materiali in legno, metalli pretrattati, varie materie plastiche, come PVC-duro, polistirolo e molti altri materiali comunemente utilizzati in edilizia. Per le altre superfici, è necessario eseguire i propri test.
Temperatura di lavorazione	da +5 °C fino a +30 °C (sensibile al congelamento durante il tempo di presa)
Resistenza al congelamento	resistenza limitata al congelamento fino a -15 °C (durante il trasporto)
Certificati / Norme	▪ GEV-EMICODE EC 1 Plus ▪ EN 13963: 1A

Ulteriori informazioni



Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.

N° Articolo / Colore

LS 310 bianco - cartuccia da 310 ml
LS 310.600 bianco - sacchetto tubolare da 600 ml

Modulo di consegna

carton da 12 cartucce da 310 ml
carton da 12 sacchetti tubolari da 600 ml

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è al minimo 18 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati. Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.