Wikofix® Polyethylen-Distanzklötze

Distanziatori in polietilene per proteggere i telai delle finestre in legno, alluminio o plastica, facili da rimuovere senza lasciare residui

Aree di applicazione

- per applicazioni a breve termine, come distanziatore tra i telai delle finestre durante il trasporto in cantiere
- adatto per telai di porte e finestre in legno, alluminio, plastica (per la protezione di telai di finestre)
- ideale per costruzione di finestre, artigianato e industria

Vantaggi del prodotto

- buona durezza alla compressione / resistenza ad alta pressione
- facile da rimuovere e senza lasciare residui (per applicazioni a breve termine)
- autoadesivo su un lato
- ottima resistenza all'invecchiamento
- praticamente imputrescibile
- ottima resistenza chimica
- utilizzabile sia all'interno che all'esternosenza ritiro e senza bolle d'aria

Restrizioni

I blocchi distanziatori devono essere nuovamente rimossi entro pochi giorni, altrimenti non è possibile escludere completamente la presenza di residui di adesivo.

Base

Schiuma:	Schiuma PE, a celle chiuse, praticamente imputrescibile
Adesivo:	Acrilato modificato, leggermente adesivo, rimozione senza residui, senza solventi
Pellicola intermedia:	Carta siliconata

Densità

ca. 50 kg/m³

Durezza a compressione secondo ISO 3386-1

ca. 59 kPa risp. 5.9 N/cm² a 10 % di carico di compressione
ca. 80 kPa risp. 8.0 N/cm² a 25 % di carico di compressione
ca. 158 kPa risp. 15.8 N/cm² a 50 % di carico di compressione

Deformazione residua

<20 % dopo 30 min (secondo ISO 1856, 25 %)
<10 % dopo 24 h (secondo ISO 1856, 25 %)

Conduttività termica λ

ca. 0.04 W/(m*K)

Allungamento alla rottura

>170 % (longitudinalmente, secondo ISO 1798)

Resistenza alla trazione

ca. 500 kPa (secondo ISO 1798)

Resistenza alla temperatura

da -30 °C fino a +80 °C, per breve tempo fino a +90 °C (schiuma)
da -40 °C fino a +100 °C (adesivo)

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.

Wikofix® Polyethylen-Distanzklötze

Dimensioni standard disponibili a stock

N° Articolo	Colore	Altezza	Lunghezza	Larghezza	UVC
FDK 15x40x40	**bianco**	15 mm	40 mm	40 m	1000 pz.
FDK 25x48x48	**antracite**	25 mm	48 mm	48 m	1000 pz.

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 24 mesi dalla data di produzione.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.