Schieda Tecnica

Wisacryl® Parkett-Fugenkitt

Stucco acrilico duro ed elastico per parquet e pavimenti in laminato, senza silicone, carteggiabile, verniciabile e sigillabile

Aree di applicazione

Lo stucco per giunti di parquet è un composto sigillante e carteggiabile

- per giunti in laminato e parquet
- per sigillatura tra telaio della porta e pavimento in parquet
- adatto per riempire piccoli fori o giunti leggermente mobili in materiali a base di legno e muratura
- per il fissaggio di battiscopa e listelli per parquet
- ideale per posatori di pavimenti-parquet, settore della decorazione d'interni, imbianchini

Vantaggi del prodotto

- carteggiabile
- verniciabile con la maggior parte dei sigillanti e dei sistemi di verniciatura per parquet
- privo di silicone
- a base d'acqua
- senza solventi (senza COV)
- duro elastico
- quasi inodore
- ad essiccazione rapida
- ottima lavorazione
- buona aderenza alla maggior parte dei substrati

Base

sigillante in dispersione acrilica modificata, ad essiccazione fisica

Restrizioni

Non è adatto per substrati contenenti olio e bitume, PE, PP, PTFE (Teflon®), vetro, substrati cerosi, giunti immersi nell'acqua e giunti di dilatazione. Offriamo alternative nella nostra gamma di opzioni.

Agenti di pulizia

Wisatyp TL 16 per la pulizia di superfici adesive non assorbenti e di residui di prodotto fresco. Il sigillante fresco può essere rimosso anche con un panno umido. Lavarsi le mani con acqua e sapone.

Lavorazione

Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso.

Per le superfici di incollaggio non assorbenti, nella maggior parte dei casi non è necessario un primer. Pre-rivestire i substrati altamente assorbenti e porosi con Wi-Primer V-04 (solidificare). In alternativa, il giunto può essere pre-rivestito con Wisacryl mastice per giunti di pavimento in legno, diluito con acqua.

Le superfici trattate e non assorbenti devono essere sottoposte a un test di adesione.

Nella maggior parte dei casi, l'aderanza può essere migliorata con Wi-Primer V-03.

Si raccomanda di coprire i bordi del giunto con nastro per mascheratura per garantire un giunto pulito e diritto. La stuccatura può essere eseguita sia prima che dopo la sigillatura dei pavimenti.

Rispettare le regole di dimensionamento dei giunti, in particolare non sigillare in profondità rispetto alla larghezza del giunto.

È necessario evitare l'adesione su tre lati (incollaggio al pavimento del giunto). Il mastice per giunti deve essere iniettato in modo da esercitare una pressione sufficiente sui fianchi del giunto. In particolare, assicurarsi che il sigillante per giunti non contenga bolle d'aria. Prima della formazione della pelle, lisciare il sigillante per giunti pressato con una spatola adatta. Non utilizzare un lisciante acquoso.

I nastri di mascheratura devono essere rimossi immediatamente dopo la spruzzatura e la lisciatura.

Proteggere il mastice Wisacryl per giunti di pavimenti in legno dall'umidità fino alla formazione di una pellicola sufficiente. Il tempo di essiccazione dipende dalle dimensioni del giunto, dal substrato, dalla temperatura e dall'umidità relativa.

La perdita di volume nei giunti di grandi dimensioni può essere compensata applicando una seconda mano di sigillante successivamente, se necessario.

Alternativa	Di solito consigliamo i nostri speciali siliconi elastici Wikosil-color e Wikosil-NBS per i giunti di dilatazione su parquet e pavimenti in laminato, in quanto non si screpolano né si ritirano e non rimangono appiccicosi. Questi vengono applicati solo dopo la sigillatura e vengono ritagliati prima della successiva levigatura del parquet.
Densità	ca. 1.0 g/ml
Consistenza	pastoso, stabile
Formazione della pelle	ca. 15 min in condizioni normali (+20 °C, 60 % rel. umidità)
Ritiro del volume	ca. 15 % volume (a seconda dell'assorbenza del substrato, il materiale risulta otticamente maggiore)
Deformazione totale massima	ca. 10% sotto carico continuo in pratica
Durezza Shore A	ca. 30 (secondo DIN 53505 ISO 868)
Temperatura di lavorazione	da +5 °C fino a +40 °C (sensibile al congelamento durante il tempo di presa)
Tempo di presa	ca. 2 mm il primo giorno, poi diminuendo in profondità (a seconda della temperatura e dell'umidità)
Verniciabilità	Dopo la completa essiccazione, buona riverniciabilità con la maggior parte dei sistemi di verniciatura e dei sigillanti per parquet. Se la riverniciatura viene eseguita troppo presto o se le fughe sono fortemente sfalsate, possono formarsi delle crepe nella vernice. Allo stesso modo, la sovraverniciatura con vernici a base d'acqua (molto cariche) può portare alla formazione di crepe nella vernice. Si raccomanda di verificare la compatibilità con le vernici appropriate prima dell'uso.

Schieda Tecnica

Wisacryl® Parkett-Fugenkitt

Riparazione	possibilità di riparazione con lo stesso materiale
Substrati	Parquet, laminato, materiali in legno, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, muratura, pietra, ceramica, metalli pretrattati, varie materie plastiche, come PVC-duro, polistirolo e molti altri materiali comunemente utilizzati in edilizia. Per le altre superfici, è necessario eseguire i propri test.
Resistenza alla temperatura	da -20 °C fino a +80 °C (dopo la completa essiccazione)
Resistenza al congelamento	resistenza limitata al congelamento (durante il trasporto)
Ulteriori informazioni	Ulteriori informazioni su questo prodotto (scheda tecnica aggiornata, scheda di sicurezza, certificati, varianti del prodotto, etc.) sono disponibili tramite il codice QR accanto.
N° Articolo / Colore	**PFK 1211 eiche-chiaro** **PFK 1239 faggio rosso** **PFK 1249 doussie-ciliegio** **PFK 1227 wengé-marrone scuro-grigio**
Modulo di consegna	Unità di Vendita Confezionata da 12 cartucce da 310 ml
Shelf life	In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è al minimo 24 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati. Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.